



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo®
...ve tvaru a barvě

Údržbový olej

Hlubková péče a běžná údržba



3079
bezbarvý
mat



3081
bezbarvý
hedvábný polomat



40-60 m²/l
1 nátěr



3098
bezbarvý
polomat protiskluz



3440
bílý
transparentní



Popis produktu:

Osmo Údržbový olej zajišťuje hlubkovou péči i běžnou údržbu olejovaných podlah. Zašlé a matné podlahy Osmo Údržbový olej oživí. Při včasnému použití Osmo Údržbového oleje (neošetřené dřevo nesmí být vystaveno okolním vlivům) zabráníte pracnému broušení a nutnosti provádět renovační nátěry.

Doporučené použití:

Je určený pro všechny olejované dřevěné podlahy jako jsou podlahy z masivního dřeva, masivní prkna, parkety, palubky, OSB desky a korkové podlahy stejně jako pro schodiště a nábytek. Zvláště doporučeno pro použití u silně namáhaných podlah (restaurace, muzea a další typy silně namáhaných podlah). Pro tmavé typy tvrdého dřeva s vysokým obsahem látek (jako jsou

wenge, meranti, merbau apod.) doporučujeme použití Osmo Tvrdého voskového oleje 2K nebo Osmo Čistého vosku.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, sikativ (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Na výrobek se nevztahují požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II).

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 0,85 – 0,95 g/cm³



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

 Au-Mex s.r.o.
vše kolem dřeva



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

viskozita: 40 – 60 s (4 mm, DIN 53211)

zápach: slabý, jemný; po
zaschnutí bez zápachu

teplat vzplanutí: > 60 °C (DIN 53213)

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchovávan v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Výrobek může přemrznout.

Příprava:

Olejovaný dřevěný povrch musí být čistý, suchý, bez přítomnosti prachu. Povrch omyjte Osmo Intenzivním čističem a důkladně opláchněte čistou vodou.

Zpracování/Aplikace:

OSMO Údržbový olej je připraven k přímému použití, před aplikací důkladně protřepejte. Přípravek naneste v tenké vrstvě Osmo válečkem z mikrovlákna nebo stěrkou na suchý a čistý dřevěný povrch a rozleštěte bílým leštícím kotoučem. Odstraňte nadbytečný materiál. Na malé plochy je možno přípravek nanést bavlněným hadrem, nevolňujícím vlákna. Nechte dobře zaschnout, zajistěte dostatečné odvětrávání.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Vydatnost :

1l stačí při 1 nátěru na cca 40-60 m²

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Zajistěte dobré větrání. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Upozornění:

Výsledek ošetření závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Je-li dřevo neošetřené nebo již zašlé, je nezbytné povrch nejprve obrousit a ošetřit Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor:

Výrobek nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě, hrozí nebezpečí samovznícení.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Barevné odstíny:

3079 Bezbarvý mat

3081 Bezbarvý hedvábný polomat

3098 Bezbarvý polomat protiskluz (R9)

3440 bílý transparentní

Velikosti balení:

1 l; 2,5 l; 10 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 01/10



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz