



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres



6632
bezbarvý



Popis výrobku:

Speciální čiré tužidlo na bázi polyisokyanátů pro Osmo Tvrdý voskový olej Expres, zajišťující zkrácení doby tuhnutí.

Oblasti použití:

OSMO Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres slouží jako pomocné činidlo pro urychlení tuhnutí Osmo Tvrdého voskového oleje Expres.

Složení:

Alifatické polyisokyanáty, methoxypropylacetát. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těžkých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/j, obsah VOC max. 500 g/l). Tento výrobek obsahuje maximálně 170 g/l VOC. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 1,15 g/cm³

Viskozita: 36 s (DIN 53211, 4 mm)

Zápach: slabý / jemný, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 45 °C (DIN 53213)

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 1 rok a více, je-li výrobek uchován v dobře uzavřeném obalu na suchém místě. Zbytky namíchaného produktu nelze skladovat a znovu použít.

Příprava:

Příprava povrchu pro použití Osmo Tvrdého voskového oleje Expres není přidavkem tužidla nikterak ovlivněna, zůstává v platnosti bez jakýchkoliv omezení. Podrobnější informace naleznete v technické dokumentaci výrobku Osmo Tvrdý voskový olej Expres. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na přirozených vlastnostech dřeva, a proto je doporučeno provést zkušební nátěr,



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

zejména v případě neznámého dřevěného povrchu.

Aplikace:

Celé balení Osmo Tužidla pro Tvrdý voskový olej Expres smíchejte s Osmo Tvrdým voskovým olejem Expres (balení 2,5 l) a důkladně promíchejte tak, aby se obě složky důkladně spojily. Další zpracování je stejné jako u Osmo Tvrdého voskového oleje Expres.

Poznámka: Doba zpracovatelnosti je po přidání tužidla snížena na 60 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více materiálu, než spolehlivě zpracujete během 45 minut. V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Tvrdého voskového oleje Expres, přidejte k odpovídajícímu množství Tvrdého voskového oleje Expres 6 % Osmo Tužidla pro Tvrdý voskový olej Expres a promíchejte ve zvláštní nádobě.

Doba schnutí:

Přibližně 1 - 2 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

Vydatnost výrobku Osmo Tvrdý voskový olej Expres se přidavkem tužidla nikterak nemění.

Čištění pracovního nářadí:

Vyčistěte Osmo Čističem štětců (bez obsahu aromátů).

Poznámka:

Doba zpracovatelnosti se přidavkem tužidla sníží na 90 minut. Nepřipravuje si více namíchaného materiálu, než s jistotou zpracujete během 60 minut.

Bezpečnostní pokyny:



Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrný nebezpečných odpadů.

Výrobek obsahuje: Homopolymer hexamethylen-1,6-diisokyanátu.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a zcela vyprázdňené obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 05 01 Odpadní isokyanáty). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

Barevné odstíny:

6632 Bezbarvý

Velikosti balení:

0,15 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz

březen 2021



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz